Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл ООО

Масло базовое полиальфаолефиновое

ПАОМ-13+

Протокол испытания № 3 от 1 февраля 2019 г.

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: ООО "Татнефть-НК-ойл", 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОС-4, а/я 60, тел. (8555) 24-13-65, 24-13-22

Нормативный документ на продукт: ТУ 0253-014-54409843-2007

№ емкости: Е-113/2 № партии: 60 Количество, шт: 6

Дата изготовления: 23.01.2019

Дата, время отбора: 31.01.2019 0:00:00 Дата испытания: 31 января 2019 г.

Упаковка: БОЧКА 216,5 Дата розлива: 31.01.2019

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при температуре 100 °С, в пределах	мм²/с	12,8-14,0	14,6	ГОСТ 33 или ASTM D 445
2	Индекс вязкости, не ниже	-	130	117	ГОСТ 25371 или ASTM D 2270
3	Плотность при 20 °С в пределах	кг/м³	838-848	839	ГОСТ 3900 или ASTM D 4052
4	Температура застывания, не выше	°С	минус 45	минус 48	ГОСТ 20287 или ASTM D 97
5	Температура вспышки в открытом тигле, не ниже	°С	270	272	ГОСТ 4333 или ASTM D 92
6	Кислотное число, не более	мг КОН на 1 г. масла	0,01	0,00	ГОСТ 5985 или ASTM D 974
7	Цвет на колориметре ЦНТ, не более	единиц ЦНТ	0,5	0,5	ГОСТ 20284 или ASTM D 1500
8	Содержание механических примесей	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
9	Содержание воды	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 2477 или ASTM D 95
10	Испаряемость по NOACK, не более	% масс	3	2	ASTM D 5800 процедура B
11	Бромное число, не более	г Br2/100 г	0,5	0,5	BS 2000-129:2003 и по п.5.2 ТУ
12	Содержание селективных растворителей*	%	не более 0,3	0,0	ГОСТ 52535

Примечание.
* Данные с протокола №140/18 ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РТ" Испытательная лаборатория нефтехимических продуктов

Заключение: Масло базовое полиальфаолефиновое ПАОМ-13+ соответствует:
- ТУ 0253-014-54409843-2007;
- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Назначение: предназначены для получения смазочных материалов технического назначения в качестве основного компонента.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта в течение 2 года со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84. Хранить в крытых сухих складских помещениях или под навесом. Тару устанавливать пробками вверх.

Протокол испытания распечатал: _____ Замилова Гузель Маэлесовна

Инженер по качеству продукции: _____ Рахимова Л. Х.

Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» г. Нижнекамск
ЦЕХ № 1104 ОТК