Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл ООО

Масло базовое полиальфаолефиновое

ПАОМ-6

Протокол испытания № 14 от 3 февраля 2019 г.

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: ООО "Татнефть-НК-ойл", 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОС-4, а/я 60, тел. (8555) 24-13-65, 24-13-22

Нормативный документ на продукт: ТУ 0253-014-54409843-2007

№ емкости: Кубовая емкость № партии: Количество, т: 0,800

Дата изготовления:

Дата, время отбора: 03.02.2019 0:00:00 Дата испытания: 3 февраля 2019 г.

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу			Результат испытания	Метод испытания
			Тип 1	Тип 2	Тип 3		
1	Вязкость кинематическая при температуре 100 °С, в пределах	мм²/с	5,8-6,1	5,8-6,3	5,8-6,5	6,0	ГОСТ 33 или ASTM D 445
2	Вязкость кинематическая при температуре 40 °С, не более	мм²/с	34	36	39	31,9	ГОСТ 33 или ASTM D 445
3	Индекс вязкости, не ниже	-	130	125	120	137	ГОСТ 25371 или ASTM D 2270
4	Плотность при 20 °С в пределах	кг/м³	825-835	825-835	825-835	827	ГОСТ 3900 или ASTM D 4052
5	Температура застывания, не выше	°С	минус 60	минус 60	минус 60	минус 68	ГОСТ 20287 или ASTM D 97
6	Температура вспышки в открытом тигле, не ниже	°С	240	235	230	241	ГОСТ 4333 или ASTM D 92
7	Кислотное число, не более	мг КОН на 1 г. масла	0,01	0,01	0,01	0,01	ГОСТ 5985 или ASTM D 974
8	Цветность по Хазену, не более	единиц	15	15	20	25	ГОСТ 29131
9	Цвет на колориметре ЦНТ, не более	единиц ЦНТ	0,5	0,5	0,5	0,0	ГОСТ 20284 или ASTM D 1500
10	Содержание механических примесей	-	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
11	Содержание воды	-	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 2477 или ASTM D 95
12	Испаряемость по NOACK, не более	% масс	7	8	9	5	ASTM D 5800 процедура B
13	Бромное число, не более	г Br2/100 г	0,4	0,4	0,4	0,4	BS 2000-129:2003 и по п.5.2 ТУ
14	Содержание селективных растворителей*	%	не более 0,3	0,4	0,4	0,0	ГОСТ 52535

Примечание.

* Данные с протокола №133/18 ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РТ" Испытательная лаборатория нефтехимических продуктов

Заключение: Масло базовое полиальфаолефиновое ПАОМ-6 соответствует ____ типу:
- ТУ 0253-014-54409843-2007;
- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Назначение: предназначены для получения смазочных материалов технического назначения в качестве основного компонента

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта в течение 2 года со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84. Хранить в крытых складских помещениях или под навесом. Тару устанавливать пробками вверх.

Протокол испытания распечатал: _____ Замилова Гузель Маэлесовна

Инженер по качеству продукции: _____ Клюева Юлия Викторовна

Открытое акционерное общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» г. Нижнекамск
ЦЕХ № 1104 ОТК