Спецификация

Описание продукта: Базовое полиальфаолефиновое масло ТАИФ ПАО-2

Наименование показателя	*Ед. изм.*	*Мин.*	*Типичное*	*Макс.*	*Метод испытаний*
Кинематическая вязкость при 100 °C	сСт	1,7	1,75	2,2	ASTM D 445
Плотность 20 при °C	кг/м^3	780	797	815	ASTM D 4052
Температура застывания	°C		-75	-55	ASTM D 97
Температура вспышки	°C	150	152		ASTM D 92

Спецификация

Описание продукта: Базовое полиальфаолефиновое масло ТАИФ ПАО-4

Наименование показателя	***Ед. изм.***	***Мин.***	***Типичное***	***Макс.***	***Метод испытаний***
Кинематическая вязкость при 100 °C	сСт	3,6	4,0	4,4	ASTM D 445
Индекс вязкости		110	115		ASTM D 2270
Плотность 20 при °C	кг/м^3	815	819	830	ASTM D 4052
Температура застывания	°C		-73	-55	ASTM D 97
Температура вспышки	°C	210	215		ASTM D 92
Потери на испарение (NOACK)	% масс.		13,7	15,0	ASTM D 5800

Спецификация

Описание продукта: Базовое полиальфаолефиновое масло ТАИФ ПАО-6

Наименование показателя	***Ед. изм.***	***Мин.***	***Типичное***	***Макс.***	***Метод испытаний***
Кинематическая вязкость при 100 °C	сСт	5,4	6,5	6,6	ASTM D 445
Индекс вязкости		120	124		ASTM D 2270
Плотность 20 при °C	кг/м^3	825	829	835	ASTM D 4052
Температура застывания	ºC		-62	-55	ASTM D 97
Температура вспышки	ºC	230	243		ASTM D 92
Потери на испарение (NOACK)	% масс.		6,5	9,0	ASTM D 5800

Спецификация

Описание продукта: Базовое полиальфаолефиновое масло ТАИФ ПАО-12

Наименование показателя	***Ед. изм.***	***Мин.***	***Типичное***	***Макс.***	***Метод испытаний***
Кинематическая вязкость при 100 °C	сСт	10,8	11,5	13,2	ASTM D 445
Индекс вязкости		120	127		ASTM D 2270
Плотность 20 при °C	кг/м^3	835	839	850	ASTM D 4052
Температура застывания	°C		-52	-50	ASTM D 97
Температура вспышки	°C	260	271		ASTM D 92
Потери на испарение (NOACK)	% масс.		1,7	4,0	ASTM D 5800